

DURA DURA 9,3
CORDE DYNAMIQUE À SIMPLE
SINGLE DYNAMIC ROPE



© Carlo Enrico Gallavresi

UK
CA
CE 2927
EN892

**MADE IN
FRANCE**

COUSIN
Trestec

ROPE INNOVATION



ECODESIGN



TECHTOUCH



D4026V24



CORDE DYNAMIQUE / DYNAMIC ROPE

	PERFORMANCE	NORME
FR CORDE À SIMPLE : (Corde dynamique) Elle doit permettre d'arrêter la chute d'une personne. Si usage avec un seul brin, utilisation en montagne et falaise. À conserver avec la notice. ⓘ	Diamètre / Diameter / Durchmesser / Diametro / Diámetro 9.3 mm	
	Poids au mètre / Weight per meter / Gewicht pro meter / Peso al metro / Peso por metro 58 g	
EN SINGLE ROPE: (Dynamic rope) It should stop the fall of a person. One strand is used, for use on high mountains and cliffs. To be kept with the instructions. ⓘ	Glissement de gaine / Sheath slippage / Mantelverschiebung / Scorrimento della calza / Deslizamiento de la funda 1 mm	$\leq 20 \text{ mm}$
	Souplesse au nœud / Knot Flexibility / Knotbarkeit / Elasticità sul no / Flexibilidad del nudo 1	
DE EINFACHSEIL: (Dynamisches Seil) es muss den Sturz einer Person aufhalten können. Einsträngige Anwendung für Hochgebirge und felswand. Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ	Nombre de fuseaux / Number of strands / Anzahl der game / Numero de fili / Número de haces 48	
	Pourcentage de gaine / Cover percentage / Mantelanteil / Percentuale della calza / Porcentaje de la funda 36 %	
I CORDA SEMPLICE: (Corda dinamica) Deve permettere di bloccare la caduta di una persona. Per impiego con un solo capo, utilizzo in alta montagna e scogliere. Da conservare con le istruzioni. ⓘ	1	NORME
	Nombre de chutes / Number of falls / Anzahl der Stürze / Numero di cadute / Numero de caídas 5	≥ 5
E CUERDA SENCILLA: (Cuerda dinamica) Debera permitir frenar la caída de una persona. Si se utiliza con un solo cable en alta montaña y barranco. Para ser guardado con las instrucciones. ⓘ	Force de choc / Impact force / Fangstoß / Forza d'impatto / Forza de choque 9 kN	$\leq 12 \text{ kN}$
	Allongement dynamique / Dynamic elongation / Dynamische Dehnung / Allungamento dinamico / Alargamento dinámico 31 %	$\leq 40 \%$
	Allongement statique / Static elongation / Statische Dehnung / Allungamento statico / Alargamento estático 5 %	$\leq 10 \%$
	Matière / Material / Material / Materiale / Material Polyamide	

Version 04 2024



ROPE INNOVATION

8, rue de l'Abbé Bonpain
 59117 WERVICQ-SUD - FRANCE
 contact@cousin-trestec.com
 www.cousin-trestec.com

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :
 Notified body having carried out the EU certification of type:
 Anerkannte Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:
 Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:
 Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

QUINTIN CERTIFICATIONS - 825 route de Romans
 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE - FRANCE