

**RUSH 11**

**CORDE SEMI-STATIQUE**  
**SEMI-STATIC ROPE**


© Franck Paradowski

UK  
CA  
CE 2927  
**EN1891**

**MADE IN  
FRANCE**

**COUSIN**  
Trestec

ROPE INNOVATION



EE00357895

## CORDE SEMI-STATIQUE / SEMI-STATIC ROPE

	PERFORMANCE	NORME	
<b>FR</b> CORDES SEMI-STATIQUES TYPE A : Elle doit permettre le déplacement, la progression. Corde à utiliser aussi bien en remontée qu'en rappel. Utilisation en spéléologie, canyoning, travaux sur cordes, pratiques de secours ou de sécurité. À conserver avec la notice. ⓘ	Diamètre / Diameter / Durchmesser / Diametro / Diámetro	11 mm	
	Poids au mètre / Weight per meter / Gewicht pro meter / Peso al metro / Peso por metro	75 g	
<b>EN</b> A TYPE SEMI-STATIC ROPES: Should allow movement and protection. Rope to be used for descent or ascent. Can be used for caving, canyoning, working on rope, rescue and safety practices. To be kept with the instructions. ⓘ	Nombre de chutes / Number of falls / Anzahl der Stürze / Numero di cadute / Numero de caídas	≥ 5	≥ 5
	Force de choc / Impact force / Fangstoß / Forza d'impatto / Forza de choque	5.9 kN	≤ 6 kN
	Nombre de fuseaux / Number of strands / Anzahl der game / Numero de fili / Número de haces	32	
	Allongement statique / Static elongation / Statische Dehnung / Allungamento statico / Alargamento estático	2.8 %	≤ 5 %
<b>DE</b> HALBSTÄTISCHE SEILE TYP A: Es soll die Bewegung einer Person ermöglichen. Dieses Seil kann sowohl für den Abstieg als auch für den Aufstieg verwendet werden. Anwendung für Speläologie, Canyoning, Arbeiten am Seil und in der Höhe, Rettungs- und Sicherheitsarbeiten. Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ	Glissement de gaine / Sheath slippage / Mantelverschiebung / Scorrimento della calza / Deslizamiento de la funda	0.8 %	≤ 20 mm + 10(D-9mm)
	Souplesse au nœud / Flexibility to knot / Knotbarkeit / Annodabilità / Flexibilidad del nudo	1	≤ 1.2
	Pourcentage de gaine / Cover percentage / Mantelanteil / Percentuale della calza / Porcentaje de la funda	38 %	$\geq \frac{4D-4}{D^2} \times 100$
	Pourcentage d'âme / Core percentage / Kernanteil / Percentuale della anima / Porcentaje de alma	62 %	$\geq \frac{48}{D^2} \times 100$
<b>I</b> CORDES SEMISTATICHE DI TIPO A: Deve permettere lo spostamento, la progressione. Corda da utilizzare sia in discesa, sia in salita. Utilizzo in speleologia per la pratica del torrentismo, per lavori su corda o ad altezze elevate, pratiche di soccorso o di sicurezza. Da conservare con le istruzioni. ⓘ	Résistance rupture / Breaking load / Bruchlast / Carico di rottura / Carga de rotura	≥ 30 kN	≥ 22 kN
	Résistance rupture sur boucle cousue / Breaking strength with sewn loop / Bruchlast mit genähte Schlaufe / Carico di rottura con anello cucito / Carga de rotura con bucle cosido	≥ 30 kN	≥ 15 kN
	Rétraction à l'eau / Shrinkage in water / Schrumpfung im Wasser / Ritiro in acqua / Encogimiento en agua	2.5 %	
	Matière / Material / Material / Materiale / Material	Polyamide	
<b>E</b> CUERDAS SEMIESTATICAS TIPO A: Deberá permitir el desplazamiento, la progresión. Cuerda a utilizar tanto en descenso como en subida. Utilización en espeleología, en canyoning, para obras en cuerda o de gran altura, prácticas soccorristas o de seguridad. Para ser guardado con las instrucciones. ⓘ			

Version 04 2024



8, rue de l'Abbé Bonpain  
59117 WERVICQ-SUD - FRANCE  
contact@cousin-trestec.com  
www.cousin-trestec.com

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :  
Notified body having carried out the EU certification of type:  
Anerkännte Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:  
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:  
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

QUINTIN CERTIFICATIONS - 825 route de Romans  
38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE - FRANCE