

CAPELLA 9,8

CORDE DYNAMIQUE À SIMPLE
SINGLE DYNAMIC ROPE



© Carlo Enrico Gallavresi

UK
CA
CE 2927
EN892

MADE IN
FRANCE



COUSIN
Trestec

ROPE INNOVATION



ECODESIGN



TECHTOUCH



EE00357970



CORDE DYNAMIQUE / DYNAMIC ROPE

| | PERFORMANCE | NORME |
|---|---|---------|
| FR CORDE À SIMPLE : (Corde dynamique) Elle doit permettre d'arrêter la chute d'une personne. Si usage avec un seul brin, utilisation en montagne et falaise. À conserver avec la notice. ⓘ | Diamètre / Diameter / Durchmesser / Diametro / Diámetro 9.8 mm | |
| | Poids au mètre / Weight per meter / Gewicht pro meter / Peso al metro / Peso por metro 62 g | |
| EN SINGLE ROPE: (Dynamic rope) It should stop the fall of a person. One strand is used, for use on high mountains and cliffs. To be kept with the instructions. ⓘ | Glissement de gaine / Sheath slippage / Mantelverschiebung / Scorrimento della calza / Deslizamiento de la funda 0 mm | ≤ 20 mm |
| | Souplesse au nœud / Knot Flexibility / Knotbarkeit / Elasticità sul nodo / Flexibilidad del nudo 0.9 | |
| DE EINFACHSEIL: (Dynamisches Seil) es muss den Sturz einer Person aufhalten können. Einsträngige Anwendung für Hochgebirge und felswand. Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ | Nombre de fuseaux / Number of strands / Anzahl der game / Numero de fili / Número de haces 48 | |
| | Pourcentage de gaine / Cover percentage / Mantelanteil / Percentuale della calza / Porcentaje de la funda 34 % | |
| I CORDA SEMPLICE: (Corda dinamica) Deve permettere di bloccare la caduta di una persona. Per impegno con un solo capo, utilizzo in alta montagna e scogliere. Da conservare con le istruzioni. ⓘ | 1 | NORME |
| | Nombre de chutes / Number of falls / Anzahl der Stürze / Numero di cadute / Numero de caídas 8 | ≥ 5 |
| E CUERDA SENCILLA: (Cuerda dinamica) Debera permitir frenar la caída de una persona. Si se utiliza con un solo cable en alta montaña y barranco. Para ser guardado con las instrucciones. ⓘ | Force de choc / Impact force / Fangstoß / Forza d'impatto / Forza de choque 9.5 kN | ≤ 12 kN |
| | Allongement dynamique / Dynamic elongation / Dynamische Dehnung / Allungamento dinamico / Alargamento dinámico 28.5 % | ≤ 40 % |
| | Allongement statique / Static elongation / Statische Dehnung / Allungamento statico / Alargamento estático 5.7 % | ≤ 10 % |
| | Matière / Material / Materiale / Material Polyamide | |



Version 04 2024

8, rue de l'Abbé Bonpain
59117 WERVICQ-SUD - FRANCE
contact@cousin-trestec.com
www.cousin-trestec.com

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :
Notified body having carried out the EU certification of type:
Anerkante Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

APAVE EXPLOITATION France SAS - 6 Rue du Général
Audran 92412 COURBEVOIE Cedex - FRANCE