

# TOP ROCK 11

CORDE DYNAMIQUE À SIMPLE  
SINGLE DYNAMIC ROPE



© Carlo Enrico Gallavresi

UK  
CA  
CE 2927  
EN892

MADE IN  
FRANCE

**COUSIN**  
Trestec

ROPE INNOVATION



EE00358045



ECODESIGN



## CORDE DYNAMIQUE / DYNAMIC ROPE

	PERFORMANCE	NORME
<b>FR</b> CORDE À SIMPLE : (Corde dynamique) Elle doit permettre d'arrêter la chute d'une personne. Si usage avec un seul brin, utilisation en montagne et falaise. À conserver avec la notice. ⓘ	Diamètre / Diameter / Durchmesser / Diametro / Diámetro <b>11 mm</b>	
	Poids au mètre / Weight per meter / Gewicht pro meter / Peso al metro / Peso por metro <b>73 g</b>	
<b>EN</b> SINGLE ROPE: (Dynamic rope) It should stop the fall of a person. One strand is used, for use on high mountains and cliffs. To be kept with the instructions. ⓘ	Glissement de gaine / Sheath slippage / Mantelverschiebung / Scorrimento della calza / Deslizamiento de la funda <b>5 mm</b>	≤ 20 mm
	Souplesse au nœud / Knot Flexibility / Knotbarkeit / Elasticità sul nodo / Flexibilidad del nudo <b>0.8</b>	
<b>DE</b> EINFACHSEIL: (Dynamisches Seil) es muss den Sturz einer Person aufhalten können. Einsträngige Anwendung für Hochgebirge und felswand. Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ	Nombre de fuseaux / Number of strands / Anzahl der game / Numero de fili / Número de haces <b>32</b>	
	Pourcentage de gaine / Cover percentage / Mantelanteil / Percentuale della calza / Porcentaje de la funda <b>38.4 %</b>	
<b>I</b> CORDA SEMPLICE: (Corda dinamica) Deve permettere di bloccare la caduta di una persona. Per impegno con un solo capo, utilizzo in alta montagna e scogliere. Da conservare con le istruzioni. ⓘ	<b>1</b>	NORME
	Nombre de chutes / Number of falls / Anzahl der Stürze / Numero di cadute / Numero de caídas <b>9</b>	≥ 5
<b>E</b> CUERDA SENCILLA: (Cuerda dinamica) Debera permitir frenar la caída de una persona. Si se utiliza con un solo cable en alta montaña y barranco. Para ser guardado con las instrucciones. ⓘ	Force de choc / Impact force / Fangstoß / Forza d'impatto / Forza de choque <b>9 kN</b>	≤ 12 kN
	Allongement dynamique / Dynamic elongation / Dynamische Dehnung / Allungamento dinamico / Alargamento dinámico <b>33.1 %</b>	≤ 40 %
	Allongement statique / Static elongation / Statische Dehnung / Allungamento statico / Alargamento estático <b>6.5 %</b>	≤ 10 %
	Matière / Material / Material / Materiale / Material <b>Polyamide</b>	



Version 04 2024

8, rue de l'Abbé Bonpain  
59117 WERVICQ-SUD - FRANCE  
contact@cousin-trestec.com  
www.cousin-trestec.com

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :  
Notified body having carried out the EU certification of type:  
Anerkante Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:  
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:  
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

**QUINTIN CERTIFICATIONS** - 825 route de Romans  
38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE - FRANCE