

SAFETY PRO
THERMOCORE 8,5
CORDE SEMI-STATIQUE
SEMI-STATIC ROPE



©vuedici.org - Altius

UK
CA **CE** 2927
EN1891

**MADE IN
FRANCE**

COUSIN
Trestec

ROPE INNOVATION



EE00358093

CORDE SEMI-STATIQUE / SEMI-STATIC ROPE

Type de corde
Rope type

B

FR CORDES SEMI-STATIQUES TYPE B :
Elle permet surtout les descentes. Cordes de résistance plus faibles que type A. À utiliser avec précautions. Utilisation en spéléo, canyon, travaux sur cordes, pratiques de secours ou de sécurité. À conserver avec la notice. ⓘ

EN B TYPE STATIC ROPES:
Essentially for descents. Rope with less strength than the A type. To be used with precaution. Can be used for caving, canyoning, working on rope, rescue and safety practices. To be kept with the instructions. ⓘ

DE HALBSTÄTISCHE SEILE TYP B:
Es ist in erster Linie für den Abstieg geeignet. Dieses Seil weist eine geringere Beständigkeit als Typ A auf. Mit Vorsicht zu verwenden. Anwendung für Speläologie, Canyoning, Arbeiten am seil und in der Höhe, rettungs- und Sicherheitsarbeiten. Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ

I CORDE SEMISTATICHE DI TIPO B:
Permette soprattutto le discese. Corda di resistenza minore del tipo A. Da utilizzare con delle precauzioni. Utilizzo in speleologia per la pratica del torrentismo, per lavori su corda o ad altezze elevate, pratici di soccorso o di sicurezza. Da conservare con le istruzioni. ⓘ

E CUERDAS SEMIESTATICAS TIPO B:
Permite sobre todo los descensos. Cuerda de resistencia más fiable que la del tipo A. Deberá utilizarse con precaución. Utilización en espeleología, en canyoning, para obras en cuerda o de gran altura, prácticas soccorristas o de seguridad. Para ser guardado con las instrucciones. ⓘ

Version 04 2024



ROPE INNOVATION

8, rue de l'Abbé Bonpain
59117 WERVICQ-SUD - FRANCE
contact@cousin-trestec.com
www.cousin-trestec.com

PERFORMANCE		NORME
Diamètre / Diameter / Durchmesser / Diametro / Diámetro	8.5 mm	
Poids au mètre / Weight per meter / Gewicht pro meter / Peso al metro / Peso por metro	52 g	
Nombre de chutes / Number of falls / Anzahl der Stürze / Numero di cadute / Numero de caídas	≥ 5	≥ 5
Force de choc / Impact force / Fangstoß / Forza d'impatto / Forza de choque	4.2 kN	≤ 6 kN
Nombre de fuseaux / Number of strands / Anzahl der game / Numero de fili / Número de haces	32	
Allongement statique / Static elongation / Statische Dehnung / Allungamento statico / Alargamento estático	2.3 %	≤ 5 %
Glissement de gaine / Sheath slippage / Mantelverschiebung / Scorrimento della calza / Deslizamiento de la funda	0 %	≤ 20 mm + 10(D-9mm)
Souplesse au nœud / Flexibility to knot / Knotbarkeit / Annodabilità / Flexibilidad del nudo	1	≤ 1.2
Pourcentage de gaine / Cover percentage / Mantelanteil / Percentuale della calza / Porcentaje de la funda	45 %	≥ $\frac{4D-4}{D^2} \times 100$
Pourcentage d'âme / Core percentage / Kernanteil / Percentuale della anima / Porcentaje de alma	55 %	≥ $\frac{48}{D^2} \times 100$
Résistance rupture / Breaking load / Bruchlast / Carico di rottura / Carga de rotura	≥ 19 kN	≥ 18 kN
Résistance rupture sur Nœud de 8 / Breaking strength with figure of 8 knot / Bruchfestigkeit mit 8-Knoten / Rottura con nodo a otto / Fuerza de Rotura con figura de 8 nudos	≥ 12 kN	≥ 12 kN
Rétraction à l'eau / Shrinkage in water / Schrumpfung im Wasser / Ritiro in acqua / Encogimiento en agua	2.1 %	
Matière / Material / Material / Materiale / Material	Polyamide	

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :
Notified body having carried out the EU certification of type:
Anerkante Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

APAVE EXPLOITATION France SAS - 6 Rue du Général
Audran 92412 COURBEVOIE Cedex - FRANCE