



TRT 10,5
CORDE SEMI-STATIQUE
SEMI-STATIC ROPE

UK
CA **CE** 2927


EN1891



**MADE IN
FRANCE**



ROPE INNOVATION



EE00358116

CORDE SEMI-STATIQUE / SEMI-STATIC ROPE

Type de corde
Rope type

A

FR CORDES SEMI-STATIQUES TYPE A : Elle doit permettre le déplacement, la progression. Corde à utiliser aussi bien en remontée qu'en rappel. Utilisation en spéléologie, canyoning, travaux sur cordes, pratiques de secours ou de sécurité. À conserver avec la notice. ⓘ

EN A TYPE SEMI-STATIC ROPES: Should allow movement and protection. Rope to be used for descent or ascent. Can be used for caving, canyoning, working on rope, rescue and safety practices. To be kept with the instructions. ⓘ

DE HALBSTÄTISCHE SEILE TYP A: Es soll die Bewegung einer Person ermöglichen. Dieses Seil kann sowohl für den Abstieg als auch für den Aufstieg verwendet werden. Anwendung für Speläologie, Canyoning, Arbeiten am Seil und in der Höhe, Rettungs- und Sicherheitsarbeiten. Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ

I CORDES SEMI-STATICHE DI TIPO A: Deve permettere lo spostamento, la progressione. Corda da utilizzare sia in discesa, sia in salita. Utilizzo in speleologia per la pratica del torrentismo, per lavori su corda o ad altezze elevate, pratiche di soccorso o di sicurezza. Da conservare con le istruzioni. ⓘ

E CUERDAS SEMI-ESTÁTICAS TIPO A: Deberá permitir el desplazamiento, la progresión. Cuerda a utilizar tanto en descenso como en subida. Utilización en espeleología, en canyoning, para obras en cuerda o de gran altura, prácticas socorristas o de seguridad. Para ser guardado con las instrucciones. ⓘ

Version 04 2024



8, rue de l'Abbé Bonpain
95117 WERVICQ-SUD - FRANCE
contact@cousin-trestec.com
www.cousin-trestec.com

PERFORMANCE	NORME
Diamètre / Diameter / Durchmesser / Diametro / Diámetro 10.5 mm	
Poids au mètre / Weight per meter / Gewicht pro meter / Peso al metro / Peso por metro 65 g	
Nombre de chutes / Number of falls / Anzahl der Stürze / Numero di cadute / Numero de caídas ≥ 5	≥ 5
Force de choc / Impact force / Fangstoß / Forza d'impatto / Forza de choque 5.5 kN	≤ 6 kN
Nombre de fuseaux / Number of strands / Anzahl der game / Numero de fili / Número de haces 32	
Allongement statique / Static elongation / Statische Dehnung / Allungamento statico / Alargamento estático 2.8 %	≤ 5 %
Glissement de gaine / Sheath slippage / Mantelverschiebung / Scorrimento della calza / Deslizamiento de la funda 0 %	≤ 20 mm + 10(D-9mm)
Souplesse au nœud / Flexibility to knot / Knotbarkeit / Annodabilità / Flexibilidad del nudo 0.6	≤ 1.2
Pourcentage de gaine / Cover percentage / Mantelanteil / Percentuale della calza / Porcentaje de la funda 38 %	$\geq \frac{4D-4}{D^2} \times 100$
Pourcentage d'âme / Core percentage / Kernanteil / Percentuale della anima / Porcentaje de alma 62 %	$\geq \frac{48}{D^2} \times 100$
Résistance rupture / Breaking load / Bruchlast / Carico di rottura / Carga de rotura ≥ 29 kN	≥ 22 kN
Résistance rupture sur Nœud de 8 / Breaking strength with figure of 8 knot / Bruchfestigkeit mit 8-Knoten / Rottura con nodo a otto / Fuerza de Rotura con figura de 8 nudos ≥ 15 kN	≥ 15 kN
Rétraction à l'eau / Shrinkage in water / Schrumpfung im Wasser / Ritiro in acqua / Encogimiento en agua 3.6 %	
Matière / Material / Materiale / Material Polyamide	

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :
Notified body having carried out the EU certification of type:
Anerkante Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

APAVE EXPLOITATION France SAS - 6 Rue du Général
Audran 92412 COURBEVOIE Cedex - FRANCE